



# Современные технологии строительства

Телефон: +7 (863) 256-60-88      Сайт: [st-stroiy.ru](http://st-stroiy.ru)

E-mail: [info@st-stroiy.ru](mailto:info@st-stroiy.ru), [sts-vo@mail.ru](mailto:sts-vo@mail.ru)

## Технические характеристики геомембраны Изостуд

Показатели, ед. из.	Изостуд	Изостуд МС	Изостуд ПРО	Изостуд ГЕО
Ширина рулона, м	2,0	1,5 - 2,0	3,0	2,0
Намотка в рулоне, м	20	20	20	20
Общая высота мембраны, мм	8,0	8,0	8,0	8,5
Плотность мембраны, г/м <sup>2</sup>	500	400	600	500+130
Прочность на сжатие, кН/м <sup>2</sup>	250	200	350	300
Прочность на растяжение, Н/5 см	300	250	300	250
Материал	ПВП	ПВП	ПВП	ПВП+Полиэфир
Диапазон рабочих температур, оС	-50 до +80	-50 до +80	-50 до +80	-50 до +80

Оформить заявку на геотекстиль Вы можете по электронной почте [info.@st-stroiy.ru](mailto:info.@st-stroiy.ru), либо в разделе сайта [Заказ](#).